



# I PROTEC®

## FICHA TÉCNICA

# Nitrilo celeste

GUANTES DE NITRILLO / DESCARTABLES

**4.5 gramos**

Los guantes de nitrilo son mas adaptables, flexibles y duraderos. Brindan un alto nivel de destreza, agarre y comodidad. Ofrecen una mayor resistencia frente a determinadas sustancias químicas.



### Material:



- Compuesto de **Nitrilo**
- Desechables
- No contiene proteína de látex
- Ambidiestros, puño con reborde
- Resistencia química
- Sin polvo
- De un solo uso
- Resistencia al desgaste
- Alta sensibilidad táctil

### Empaque:



- Cajón por 10 cajitas
- Cajita por 100 unidades

### Usos:



Industrial



Alimentaria (procesamiento y manipulación)



Odontología



Limpieza y mantenimiento general



Automoción y mecánica en general



Estética y salones de belleza



Tatuadores



Laboratorios farmacéuticos y cosméticos



Laboratorios de análisis e investigación



Veterinaria



Doméstico



Hotelería y restaurantes

Importado por:  
Importaciones Sudamerica S.A.C.  
RUC: 20548707529







# I<sup>PRO</sup>TEC<sup>®</sup>

## FICHA TÉCNICA

### Almacenamiento:



Almacenar a temperatura ambiente



Evitar las temperaturas que sobrepasen los 40°C

### Importante:



Los guantes descartables no deben ser usados cerca del fuego

### Recomendaciones:



No almacenar los guantes en áreas con temperaturas extremas

### Estándar de calidad

Cumple la normatividad peruana R.M. N°461-2007/-MINSA

Cumple los requisitos de la normatividad europea.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	CELESTE
MATERIAL	NITRILO
TALLAS	S-M-L
PESO (S)	4.0 gr. ± 0.2 gr.
DIMENSIÓN (S)	80 ± 5 mm
PESO (M)	4.5 gr. ± 0.2 gr.
DIMENSIÓN (M)	95 ± 5 mm
PESO (L)	4.8 gr. ± 0.2 gr.
DIMENSIÓN (L)	110 ± 5 mm

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	S	M	L
Largo (mm)		Min 240	
Muñeca CT (mm)		Min 0.065	
Palma PT (mm)		Min 0.075	
Dedo FT (mm)		Min 0.08	

### PROPIEDADES FÍSICAS

ELONGACIÓN AL QUIEBRE (%)		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa)	
Antes del envejecimiento	Min 500%	Antes del envejecimiento	Min. 14 Mpa
Después del envejecimiento	Min 400%	Después del envejecimiento	Min. 14 Mpa

### USO APROBADO PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ALCANCE	MÉTODO	CONCLUSIÓN
Migración global	GB 31604.1-2015	CUMPLE
Pretratamiento Migración Global	GB 5009.156-2016	CUMPLE

Importado por:  
Importaciones Sudamerica S.A.C.  
RUC: 20548707529

